

## Geotextile

Päiväys: 11/12/2019

Sivu 1 / 2

### Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni kuitukangas
Murtovenymä	55% (+/- 30%) [EN ISO 10319]
Vetolujuus	4.5 kN/m (-10%) [EN ISO 10319]
Paksuus	0.80 mm (+/- 20%) [EN ISO 9863-1]

\* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.

\*\* nämä tiedot pätevät täysin kuivuneelle tuotteelle.

### Tuotekuvaus

Soudal Geotextile on polypropeenista valmistettu neulapoinutettu ja lämpökäsittely kuitukangas, joka on valmistettu ilman liimaa tai kemiallista sideainetta. Käytetään yhdessä - nestemäisten Soudatight tiivistysaineiden kanssa saumojen-, rakojen- ja halkeamien tiivistyksessä.

### Ominaisuudet

- Erittäin hyvä imeytyminen Soudatight LQ, SP, SP GUN ja Hybrid kanssa.
- Käyttövalmis
- Helppo asentaa
- Joustava
- Sisä- tai ulkokäyttöön
- Ilma- ja höyrytiivis yhdessä Soudatight LQ, SP: n kanssa.
- Ilma- ja vesitiivis yhdessä Soudatight-hybridin kanssa

### Käyttö

Voidaan käyttää mm. ilmatiivistyksiin.

Soudatight tuotteiden kanssa:

- Lattia- seinäliitokset
- Saumat, raot, halkeamat ja reiät
- Huonosti asennettu tai leikattu PU-vaaho
- Ikkunaliitokset
- Läpiviennit
- Liikuntasaumamat

### Pakkaus

Väri: valkoinen

Pakkaus: Leveys 150 mm, pituus 20 m, 6 rullaa / ltk.

### Pinnat

*Pinnat:* kaikki yleisimmät rakennusmateriaalit.

*Kunto:* Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Pinnat voivat olla hieman kosteita.

*Esikäsitteily:* Levitä Geotextile aina märän Soudatight-kerroksen päälle (LQ, SP, SP GUN tai Hybrid).

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelimme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.

---

## Geotextile

---

Päiväys: 11/12/2019

Sivu 2 / 2

**Asennus**

*Asennus:* Ennen Geotextilen-levitystä on levitettävä kerros Soudatight LQ-, SP-, SP GUN- tai Hybridiä. Asenna sitten Geotextile vielä märälle pinnalle. Vältä ryppyjä ja ilmakuplia ja paina Soudatextile tiukasti märän kerroksen päälle. Levitä lopuksi uusi Soudatight LQ-, SP-, SP GUN- tai Hybrid-kerros Geotextilen päälle, vähintään 2 cm kankaan reunojen yli.

**Käyttöturvallisuus**

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.