

MS-30PLUS

Tuotekuvas

MS-30PLUS on erittäin joustava, liuotin- ja vedetön, universaali parkettiliima. Soveltuu suunnitellun ja kiinteän parketin kiinnittämiseen hampailla ja urilla sopiviin sisäalusalattioihin.

Ominaisuudet

- Joustava
- Erittäin alhaiset sisäilmapäästöt, EC1+
- Käyttövalmis
- Liuotinvapaa
- Isosyanaattivapaa
- Ei sisällä vettä
- Helppo työstää
- Adatto per riscaldamento a pavimento
- Elastinen liima ISO17178 mukaan




Käyttökohteet

- MS-30PLUS on parkettiliima, joka sopii sekä teknisen että massiiviparketin liimaamiseen hampaan ja uran kanssa.
- Kiinteä parketti, jonka enimmäisleveys on 190mm ja paksuus vähintään 16mm
- Suunniteltu parketti, jonka leveys on enintään 280 mm ja minimi paksuus 16 mm

Tekniset tiedot

Perusaine		Silaaniterminoitu SMX -polymeeri
Koostumus		Tahna
Kuivumistapa		Kemiallinen kuivuminen
Tiheys		ca. 1,73 g/ml
Avoin aika		25 - 30 minuuttia
Kuormitettavissa		Ainakin 3 tuntia
kulutus		Riippuen pinnasta ja lastasta Lasi B3: 750 - 1000 g/m ² Lasi B11: 1000 - 1400 g/m ²
Leikkauslujuus	ISO 17178	Ainakin 1,50 N/mm ²
Käyttölämpötila		15°C - 25°C
Lämpötilankestävyys		-40°C → +90°C
Maalattavissa		Ainakin 16 tuntia
Hiottavissa		Ainakin 16 tuntia
Säädettävissä		25 - 30 minuuttia

Huomioitavaa: haihtumisaika, avoin aika ja kuivumisnopeus voivat vaihdella riippuen ympäristöstä (lämpötila, kosteus jne.)



MS-30PLUS

Pinnat

- Pinnan kunto**
 MS-30PLUS tulee levittää tasaiselle, jäykälle, puhtaalle, pysyvästi kuivalle, pölyttömälle ja rasvattomalle pinnalle, joka ei sisällä irtonaisia osia, maalia, vahaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia. Epäsäännöllisyydet, kuten jäljellä oleva betonin tasoitus, vanhat liimat, voivat vaikuttaa haitallisesti tarttuvuuteen. Ne on mieluiten poistettava mekaanisesti, esimerkiksi hiomalla tai puhaltamalla. Betonipintojen pinnat, jotka eivät ole riittävän tukevia, tulisi mieluiten poistaa.
- Pinnan esivalmistelu**
 Ennen parketin asentamista on tarkastettava alustan sopivuus. Tarkista kosteuspitoisuus koko alustan paksuudelta kovametalli- tai sähkökosteusmittarilla. Huomaa, että sähköinen kosteusmittari antaa vain ohjeellisia arvoja. Kosteuspitoisuuden on vastattava lattianvalmistajan suositusta (yleensä enintään 2% hiekkasementtisubstraateille ja enintään 0,5% anhydriitille, mitattuna karbidiyhymetrillä. Aluslattialämmityksellä arvot ovat enintään 1, 5% ja 0,3%). Sileät pinnat, kuten anhydriitti, on karhennettava ja tarvittaessa poistettava yläkerros.
- Pinnan tyypit**
 Huokoiset alustat, kuten betoni ja puu. Parkettilattia on totutettava useaksi päiväksi alueelle, johon se asennetaan. Jätä parketti alkuperäiseen pakkaukseensa asennukseen asti muodonmuutosten välttämiseksi. Tarkista ennen asennusta, että puun kosteuspitoisuus vastaa toimittajan suosituksia (yleensä 9% +/- 2%). Jos puun kosteus on yli 11%, asennusta ei suositella. Jätä 1–1,5 cm:n rako lattiaan tunkeutuvan parketin kehän ympärille, mukaan lukien kaikki pylväät tai rakenteet. Suosittelemme alustavaa tarttumistestiä kaikille pinnoille.

Käyttötapa

- Käyttötapa**
 MS-30PLUS tulee mukautua huoneenlämpötilaan ennen asennusta. Levitä liima pintaan Soudalin hammaslastalla B11. Älä levitä pinnalle enempää kuin parketilla voidaan peittää 25 - 30 minuuttia. Liu'uta parketti liimakerroksen päälle ja napauta paikalleen tai tamppaa kumivasaralla. Parketin tarttuvuuden varmistamiseksi tarvitaan vähintään 80% peitto. Lisää tarvittaessa parketin päälle painoja. Odota Ainakin 16 tuntia ennen parketin hiomista ja viimeistelyä.
- Puhdistusmenetelmä**
 MS-30PLUS voidaan puhdistaa ennen kovettamista työkaluista ja materiaaleista Soudal Adhesive Remover, Soudal Swipex Wipes tai lakkabensiinillä. Kovettunut MS-30PLUS voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.


Pakkaus/logistiikka

Pakkaus: Eri kokoja saatavilla. Tutustu tuoteluetteloon, Soudalin verkkosivustoon tai Soudalin edustajaan.

Säilyvyys: Ämpäri: 9 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa., Alumiinipussi pihvivaatikossa/ ämpäriässä: 18 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5°C - +25°C lämpötilassa.

Huomioitavaa

- Alustan lämpötilan tulee olla vähintään 15°C.
- Älä levitä liimaa, kun suhteellinen kosteus on yli 75 %.
- Non installare mai la pavimentazione su un substrato che contiene troppa umidità o su substrati con un valore di umidità superiore a quello indicato dal fornitore del legname.
- Älä koskaan asenna puuta, joka on liian kuiva (kosteus alle 7%). Se voi laajentua korkeammassa kosteudessa ja aiheuttaa vahinkoa.
- Non installare se le pareti e i soffitti dell'area non sono asciutti (p.es. dopo intonacatura o verniciatura, ecc.)
- MS-30PLUS ei saa laimentaa.
- Älä koskaan levitä alustalle, jota ei ole suojattu nousevalta kosteudelta. Käytä tarvittaessa kosteussuojaa, kuten Soudal EPR-31P Epoxy seal.



MS-30PLUS

Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakoilmoitusta.