

PRO 45P Erittäin nopea puuliima

Versio: 6/01/2022

Sivu 1 Of 2

Tekniset tiedot

Perusaine	Polyuretaani
Olomuoto	Neste
Kuivumistapa	Kosteuskovettuminen (ilman kosteus)
Tiheys	Ca. 1,11 g/ml
Viskositeetti (Brookfield)	2.000 mPa.s → 4.000 mPa.s
Kiinteä kokonaissisältö	95 %
Lämpötilankestävyys**	-30 °C → 100 °C
Avoin aika (23°C, 55% RH)*	Ca. 5 min.
Puristusaine	1 kg/cm ² → 1.2 kg/cm ²
Puristusajat	Vähintään 30 minuuttia
Vedenkestävyys (EN204)	D4
Leikkauslujuus**	> 10MPa
Käyttölämpötila	5 °C → 35 °C
Kulutus*	Ca. 150 g/m ²

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. ** Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus

PRO 45P Erittäin nopea puuliima on 1-komponenttinen, täyttämätön, käyttövalmis polyuretaanipohjainen liima, jolla on erinomainen vedenpitävyys.

Ominaisuudet

- Nopea voimanmuodostus.
- Helppo työstää
- Ammattimainen laatu
- Vaahtoava tunkeutumistoiminto, joka täyttää sidosontelot
- Vedenpitävä D4
- Soveltuu märille puulajeille

Käyttökohteet

- Sisätiloihin, jotka altistuvat korkealle suhteelliselle kosteudelle.
- Ulkosovellukset, jotka ovat alttiina suoralle säävaikutukselle.
- Ikkunoiden ja ovikehysten (myös kulmaliitosten) liimaus, joiden on täytettävä luokan D4 vaatimukset EN204 mukaan.
- Puurakenneseosien liimaus.

Pakkaus

Väri: ruskea
Pakkaus: 750 g, 5 kg

Säilyvyys

Vähintään 12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa tilassa +5 °C - +25 °C lämpötilassa.

Pinnat

Pinnat: Erilaiset huokoiset ja ei-huokoiset pinnat, kuten puu, betoni, kivi ja muut rakentamisessa yleisesti käytetyt materiaalit. Ei sovellu PE: lle, PTFE: lle ja PP: lle.

Kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton.

Pinnan esivalmistelu: Liima kovettuu ilman tai materiaalin kosteudelle ja vaahtoaa siten erittäin kevyesti. Kevyesti kostutettu pinta (vesisuihku) voi nopeuttaa kovettumista ja parantaa täyttöluonnetta.

Suosittellemme alustavaa tarttumistestiä kaikille pinnoille.

Käyttötapa

Käyttötapa: Levitä liimaa ohuen hammastetun kampauksen tai harjan avulla yhteen liimattavista materiaaleista. Tuo kaksi osaa

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.



PRO 45P Erittäin nopea puuliima

Versio: 6/01/2022

Sivu 2 Of 2

yhteen enintään 5 minuutin kuluessa ja purista vähintään 30 minuutin ajan. Materiaalien puristaminen kovettumisen aikana on välttämätöntä, jotta saavutetaan lopullinen suurin mahdollinen lujuus.

Puhdistus: Kovettumaton PRO 45P Erittäin nopea puuliima voidaan poistaa alustoilta ja työkaluilta Soudal Gun and Foam Cleaner -puhdistusaineella. Kovettunut PRO 45P Erittäin nopea puuliima voidaan poistaa vain mekaanisesti.

Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa. Pitää hanskoja päällä. Katso lisätiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.