

Soudafalt

Versio: 6/01/2022

Sivu 1 Of 1

Tekniset tiedot

Perusaine	Bitumielastomeeri
Olomuoto	Vakaa tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen	Pinta kuivuu 20 min kuluttua.
Tiheys	1,10 g/ml
Suurin sallittu liike (ISO 11600)	10 %
Lämpötilankestävyys**	-35 °C → 80 °C
Käyttölämpötila	1 °C → 30 °C
Kuistuma	Ca. 11%

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. ** Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus

Soudafalt on korkealaatuinen, muovielastinen, yksikomponenttinen käyttövalmis bitumipohjainen saumatiiviste.

Ominaisuudet

- Tarttuu erittäin hyvin bitumipitoisille alustoille
- Helppo käyttää
- Hyvä tarttuvuus useisiin alustoihin
- Korkea nestekestävyys

Käyttökohteet

- Saumat max. 10 % liikkeellä
- Korjaustuote vesikourujen, räystäskourujen ja katemateriaalien vuotojen varalta.
- Kylmäliima kaikille kattotyypeille (paitsi PDM-kalvo).
- Häätäkorjausten toteuttaminen, myös sateessa.

Pakkaus

Väri: musta

Pakkaus: 310 ml patruuna

Säilyvyys

12 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa viileässä ja kuivassa säilytyspaikassa +5 °C - +25 °C lämpötilassa.

Pinnat

Pinnat: kaikki tavanomaiset rakennusmateriaalit

Kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton, pinnat voivat olla kosteat.

Pinnan esivalmistelu: Esikäsitteilyä ei tarvita. Suosittelemme alustavaa tarttumistestiä kaikille pinnoille.

Sauman mitat

Sauman min. leveys: 5 mm

Sauman max. leveys: 10 mm

Sauman min. syvyys: 5 mm

Suosittelun sauman koko: sauman leveys = sauman syvyys.

Käyttötapa

Käyttötapa: Käsi- tai paineilmakäyttöisellä puristimella.

Puhdistus: Lakkabensiinillä heti käytön jälkeen (ei kovettunut).

Viimeistely: Saippualliuoksella tai Soudal Joint Finisherillä ennen pinnan kuivumista

Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa.

Lisätietoja pakkauksesta.

Vaarallinen. Noudata varotoimia käytettäessä.

Vastuu

Tämän teknisen tuoteselosteen sisältö on testien, valvonnan ja kokemuksen tulosta. Se on luonteeltaan yleinen eikä aiheuta mitään vastuuta. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, soveltuuko tuote käyttötarkoitukseen.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoimista.