

Parketin ja puun tiivistysaine

Versio: 11/05/2022

Sivu 1 Of 2

Tekniset tiedot

Perusaine	Akryylidispersio
Olomuoto	Tahna
Kuivumistapa	Fyysinen kuivuminen
Nahkoittuminen* (23°C/50% R.H.)	Ca. 20 min
Tiheys	Ca. 1,60 g/ml
Suurin sallittu liike (ISO 11600)	15 %
Lämpötilankestävyys**	-20 °C → 80 °C
Käyttölämpötila	5 °C → 30 °C
Kuistuma	Ca. 15% (DIN 52451)

* Nämä arvot voivat vaihdella ympäristötekijöiden, kuten lämpötilan, kosteuden ja pintojen tyyppin mukaan. ** Nämä arvot koskevat täysin kovettunutta tuotetta.

Tuotekuvaus

Parketin ja puun tiivistysaine on korkealaatuinen, liuotteeton polyakryylipohjainen saumatiivistä.

Ominaisuudet

- Liuotin- ja silikonivapaa
- Päällemaalattavissa
- Voidaan lakata erilaisilla parkettilakoilla.
- Käytännössä hajuton

Käyttökohteet

- Saumojen täyttämiseen enintään 15%: n liikkeellä.
- Täyteaine parketti- tai laminaattilattioiden saumoihin
- Parkettilattioiden, jalkalistojen ja seinien väliset liitoskohdat
- Voidaan käyttää myös puulattioiden liitoksissa.

Pakkaus

Väri: vaalea tammi, keskimäinen tammi, pyökki, vaahtera, kirsikka, merbau, vaalean harmaa, tummanharmaa, RAL1013 (helmenvalkoinen)
Pakkaus: 290 ml patruuna

Säilyvyys

Vähintään 18 kuukautta avaamattomassa pakkauksessa kuivassa varastointipaikassa

+5°C - +25°C lämpötilassa. Suojattava jäätymiseltä.

Pinnat

Pinnat: Kaikki yleiset puu- ja laminaattilattiat sekä huokoiset rakennuspinnat. Ei sovellu luonnonkivelle
Kunto: puhdas, pölytön ja rasvaton.
Pinnan esivalmistelu: Esikäsitteilyä ei tarvita.
Suosittelemme alustavaa tartuntatestiä jokaiselle pinnalle.

Sauman mitat

Sauman min. leveys: 5 mm
Sauman max. leveys: 20 mm
Sauman min. syvyys: 5 mm
Suositeltu sauman koko: sauman leveys = sauman syvyys.

Käyttötapa

Käyttötapa: Levitä tiivistysaine saumaan manuaalisella tai pneumaattisella tiivistuspistoolilla. Viimeistele seuraavaksi esimerkiksi täyttöveitsellä. Toista, jos kutistuu. Hiottava vähintään 24 tunnin kuluttua. Älä levitä tuotetta sateella tai pakkasella.
Puhdistus: Ennen kovettumista Parketin ja puun tiivistysaine voidaan poistaa vedellä pinnoilta ja työkaluista.
Viimeistely: Viimeistele lastalla tai kittiveitsellä.
Korjaukset: Samalla materiaalilla.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Parketin ja puun tiivistysaine

Versio: 11/05/2022

Sivu 2 Of 2

Terveys- ja turvallisuussuositukset

Noudata tavanomaista teollisuushygieniaa.
Lisätietoja pakkauksesta.

Huomioitavaa

- Älä käytä paikoissa, joissa tuote on jatkuvasti veden alla.
- Voidaan lakata useimmilla lakoilla.
- Lakka tai lakan on oltava riittävän joustavaa, jotta se voidaan levittää plasto-elasticelle tiivistysaineelle.
- Koska saatavilla olevat parkettilakat ja -lakat ovat hyvin erilaisia, on suositeltavaa tehdä yhteensopivuuskoe ennen levitystä.

Huomioitavaa: Tämä tekninen tuoteseloste korvaa kaikki aiemmat versiot. Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Koska suunnittelu, pintojen laatu ja työskentelyolosuhteet eivät ole hallinnassamme, tämän julkaisun mukainen vastuu ei ole voimassa. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista. Soudal pidättää oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.